

EVERAL LESKLÝ

POPIS

Vysoce lesklá barva odolná vůči mechanickému namáhání, určená pro natírání vnitřních a vnějších dřevěných a kovových povrchů a dřevotřísky. EVERAL má vysoký lesk, je lehce aplikovatelný, nestéká a rovnoměrně se roztéká.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Kovové konstrukce, roury, odkapové žlaby, zábradlí, kovový a dřevěný nábytek, dveře, okna, jízdní kola.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vydatnost:	10–12 m ² /l pro hladké dřevěné povrchy 12–14 m ² /l pro kovové povrchy
Hustota:	0,92–1,1 kg/l, závisí na odstínu
Ředidlo:	Ředidlo1050
Aplikace:	Štětcem, válečkem nebo stříkáním
Doba schnutí při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%:	Zaschlý proti prachu po 1 hod, na dotyk 3–4 hod, přetřatelny po 16 hodinách
Báze barev:	A a C
Konečný efekt:	Vysoký lesk
Rozsah odstínů:	Odstíny ze vzorkovnice TIKKURILA SYMPHONY
Odolnost vůči	Omývání: Dobrá Světlu: Dobrá. Povětrnosti: Dobrá. Rovněž v průmyslovém a mořském prostředí Rozpouštědly: terpentýnu, lakového benzínu (ne ponoření). Neodolává silným rozpouštědly např. ředidlům Olejům a mastnotě: Rostlinným a živočišným tukům, mazacím olejům a mastnotám. Teplu: 120 °C. Světlé odstíny mohou při delším působení tepla zežloutnout
Skladování a přeprava:	Skladování na chladném místě nebo přeprava nemají vliv na materiál
Balení:	10 l, 3 l, 1 l

NÁVOD NA POUŽITÍ

Příprava podkladu:

Natíraný povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnot, olejů a prachu. V případě, že je povrch lesklý, je nutné ho přebrousit mechanickou metodou např. drátěným kartáčem nebo brusným papírem. Na staré alkydové barvy použijte jako základ UNICA ADHESION PRIMER, přílnavý základ.

Kovové povrchy: Odstraňte rez, jakoukoliv bílou rez a odlupující se starou barvu se škrabkou podle stupně přípravy povrchu St2.

Odstraňte nečistotu, prach, oleje a mastnoty z povrchu s MAALIPESU čisticím prostředkem, následně důkladně umyjte vodou a nechte vyschnout. Zdrsňte pozinkované a hliníkové povrchy před natíráním brusným papírem nebo vysokotlakým vodním tryskáním s pískem a natřete základní barvou UNICA METAL PRIMER. Nenatřené ocelové povrchy nenatírejte základní barvou. Je-li natíraný povrch v dobrém stavu, nemusí se natírat základní barvou.

Dřevěné povrchy: Nenatřené, plesnivé a namodralé dřevěné povrchy ošetřete např. Chlórnanovým roztokem MOULD REMOVAL, důkladně umyjte vodou a nechte vyschnout. Odlupující se starou barvu odstraňte škrabkou. Lesklé povrchy je potřebné přebrousit mechanickou metodou, např. drátěným kartáčem nebo brusným papírem. Na staré alkydové barvy použijte UNICA ADHESION PRIMER přílnavý základ.

Podmínky pro aplikaci: Po dobu aplikace musí být natíraný povrch suchý, teplota vzduchu a povrchu by měla být vyšší než +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

Aplikace: Štětcem, válečkem, stříkáním. Před použitím EVERAL dobře promíchejte. Při aplikaci štětcem a válečkem může být zředěná do 5% ředidlem 1050. Při aplikaci stříkáním zředte též s ředidlem 1050 nebo vhodným ředidlem na stříkání. Aplikujte 1–2 nátěry EVERALU.

Čistění nářadí: Nářadí očistěte s ředidlem 1050.

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ KLASIFIKACE podle ES Směrnice 99/45/EHS

Výrobek je klasifikován jako zdraví škodlivý. Hořlavý. Obsahuje Butanonoxim a kobaltnaté soli. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyhněte se déletrvajícimu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu vzniklého při stříkání. Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

PŘEPRAVNÍ INFORMACE

ADR/RID -

Výše uvedené informace jsou získané na základě laboratorních testů a praktických zkušeností a jsou platné od datumu uvedeného na technickém listě. Kvalita výrobku je zabezpečena systémem, založeným na požadavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody, které vznikly použitím výrobku bez dodržení pokynů nebo nevhodným použitím.

Veškeré technické a obchodní informace Vám poskytnou pracovníci společnosti:

Tikkurila s.r.o., Mínická 635, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: +420 315 704 576, fax: +420 315 721 082, www.tikkurila.cz, www.tikkurila.com