

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR

PRŮHLLEDNÉ MOŘIDLO NA DŘEVO V EXTERIÉRI / TÓNOVATELNÉ

POPIS VÝROBKU

Rozpouštědlové mořidlo na dřevo na olejové bázi, které se vstřebává do dřeva a nevytváří rovnoměrný film po prvním ošetření. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy zpomalováním účinků vlhkosti a slunečního záření.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vnější stěny, ploty, neošetřené nebo předtím namořené dřevěné konstrukce.
- Není vhodný pro interiérové povrchy zahradních dřevěných domků.
- Vhodné pro vnější kulatinového povrchy, řezané a hoblované dřevěné povrchy, různé dřevěné desky, impregnované dřevěné povrchy a tepelně upravené dřevěné povrchy podle návodu.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE	EC
BAREVNÉ ODSŤÍNY	Vzorník: Valtti Semi - transparent wood finishes. Lze tónovat v Tikkurila poloprůhledných odstínech.
SUŠINA	17 % obj.
HUSTOTA	cca. 0,9 kg/l, ISO 2811
TEORETICKÁ VYDATNOST	Řezivo: 4–8 m²/l. Hoblované dřevo a povrchy kulatiny: 8–12 m²/l.
APLIKAČNÍ METODY	Štětcem.
DOBA SCHNUTIA (23 °C a 50 % relativní vlhkost vzduchu)	Suchý na dotyk po 4-8 hod. Přetíratelný po 24 hod.
BALENÍ	EC Báze: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Průmyslově namíchané odstíny: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 10 l.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/f 700 g/l (2010)]	Obsah VOC je: max. <700 g/l.
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	Vyčistěte nářadí pomocí White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu (čistič nářadí).
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chraňte před mrazem. Špatně uzavřené nádoby nevydrží dlouhodobé skladování.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE:

Ošetřovaný povrch musí být suchý. To znamená, že obsah vlhkosti ve dřevě je nižší než 20 %. Během zpracování a sušení musí být teplota vzduchu, povrchu a mořidla nejméně +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Neošetřené dřevěné povrchy:

Odstraňte nečistoty, prach a uvolněný materiál z povrchu, který se má opracovat drátěným kartáčem nebo čistícím kartáčem. Znečištěné a plesnivé povrchy omyjte Tikkurila Homeenpoisto nebo Tikkurila Tehopesu podle pokynů. Základujte povrch v co nejranější možné fázi stavby s Valtti Pohjuste. Chraňte všechny rostliny před postřikáním Valtti Color a Valtti Pohjuste.

Povrchy dřeva ošetřené ochranným prostředkem na dřevo nebo mořidlem na dřevo:

Použijte škrabku a / nebo drátěný kartáč, abyste z povrchu odstranili veškerý uvolňující se materiál a zašedlé dřevo. Pokud na povrchu dřeva zůstane zřetelný, popřípadě lesklý film, odstraňte jej nebo jej alespoň důkladně obruste. Chraňte všechny rostliny před potřísněním Valtti Color.

Pro dosažení rovnoměrného povrchu a zabránění barevným rozdílům si vyhradte dostatečné množství natónovaného Valtti Color smíchaného v jedné nádobě. Před použitím a občas i během natírání důkladně promíchejte Valtti Color.

Aplikujte Valtti Color rovnoměrně a nepřetržitě po celé délce kulatiny nebo několika deskách, aby se zabránilo překrývání. Ošetřete koncové části dřeva se zvláštní péčí.

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR PRŮHLEDNÉ MOŘIDLO NA DŘEVO V EXTERIÉRI / TÓNOVATELNÉ

Naneste 2 tenké vrstvy na hoblované a kulatinové povrchy. Na ošetření nového povrchu vždy používejte tónovaný výrobek.

Zkontrolujte stav povrchu a podle potřeby proveďte údržbu. Interval údržby je mimo jiné ovlivněn polohou povrchu, umístěním a povětrnostními podmínkami. Před nanesením povrchové úpravy zkontrolujte stav dřeva a funkčnost konstrukce kulatiny.

Více informací naleznete na stránce:

http://www.tikkurila.com/decorative_paints/instructions/exterior_painting/log_surfaces

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože výrobek dosahuje svou konečnou tvrdost a trvanlivost přibližně za čtyři týdny za normálních podmínek. Pokud je třeba povrch vyčistit ihned po zpracování, použijte měkký kartáček, vlhký hadřík nebo mop.

Po jednom měsíci od natírání se může znečištěný povrch očistit Huoltipesu (smíchejte 1 díl Huoltipesu s 10 díly vody). Vyčistěte skvrny a velmi znečištěné povrchy silnějším roztokem Huoltipesu a vody (1:1). Po umytí opláchněte vodou a nechte uschnout.

ÚDRŽBOVÉ OŠETŘENÍ:

Sledujte stav dokončeného natřeného povrchu a v případě potřeby proveďte údržbu. Mezi faktory ovlivňující intervaly údržby patří umístění, orientace na světové strany a povětrnostní podmínky.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Nádoby jsou vybaveny bezpečnostními etiketami, které musí být důsledně dodržovány. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Tento výrobek se nesmí vylévat do výlevků, kanalizace, vodních toků a do země. Nepoužité zbytky výrobku a uschlé zbytky barvy musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly by se měly recyklovat, nebo likvidovat podle místních předpisů.

Výrobce:

Tikkurila Oyj, PO. Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor:

Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění. V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučeno v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení o vhodnosti pro zamýšlené použití, takové užívání probíhá na vlastní nebezpečí.