

POPIS VÝROBKU

Vodou Ředitelný akrylátový lak určený na vnitřní dřevěné povrchy. Obsahuje UV-ochranný prostředek, který efektivně zabraňuje pronikání UV záření ze slunce a vytváří dlouhodobou ochranu proti tmavnutí dřeva. Je dostupný v polomatném a matném provedení.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPOŘUCANÉ POUŽITÍ

- Dřevěné obložení, stěny, stropy, dveře, beton a cihlové zdi. Panel Ace se používá jako ochranný lakový nátěr pro mořené povrchy. Není vhodný na podlahy a nábytek.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD VÝROBKU	845/6_6404
HUSTOTA	cca 1,0 kg/l, ISO 2811
SUŠINA	cca 22%
BÁZE	EP
OBLAST ODSŤÍNŮ	Vzorník Tikkurila Interior Lacquer colour card.
STUPEŇ LESKU	Polomatný a matný.
BALENÍ	0,9 l, 2,7 l a 9 l
VYDATNOST	8-12 m ² /l na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
DOBA SCHNUTÍ (23 ° C a 50% relativní vlhkost vzduchu)	Zaschlý proti prachu po 1/2 hodině, přebrousit a přetřete po 2-3 hodinách. Připraven k použití na další den. Ošetřený povrch kompletně vytvrdne po 2 týdnech. Během této doby byste neměli povrch čistit, mechanicky namáhat a ukládat na něj předměty.
EU VOC 2004/42 / EC [limitní hodnota Kat. A/e 130 g/l (2010)]	Obsah VOC < 130g/l.
APLIKACE	Štětcem nebo stříkáním. Polyesterové nebo nylonové štětce jsou nejlepší pro natírání s Panel Ace .
ŘEDIDLO	Pokud je nutné zředte do 5% s vodou.
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	Náradí očistěte s vodou.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Převážná a skladovací teplota musí být v rozmezí +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. ADR: není klasifikována.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně + 10°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA: Dřevěný povrch musí být suchý, očištěný od špíny, vosku, mastnot a odlupujícího se nátěru.

Nenatřené dřevěné povrchy: navlhčete s čistou vodou tak, aby se chloupky oživilo a po vyschnutí je odstraňte s brusným papírem a odstraňte prach po broušení.

Předtím natřené povrchy: Odstraňte zbytek laku a nátěru, který se odlupuje. Jako čisticí prostředek použijte Maalipesu. Poté povrch důkladně opláchněte. Na vyspravení prasklin, děr a trhlin dřevěných povrchů použijte Prestia Filler. Zajistěte, aby všechny tmelené a lesklé povrchy byly důkladně přebroušeny.

POUŽITÍ: Před použitím Panelli-Ace dobře promíchejte a občas i během aplikace, abyste zajistili, že barviva/zmatňovací prostředek jsou dobře vpleteny do laku. Pokud je třeba, zředte s vodou. Lak aplikujte na povrch 2-krát ve směru textury dřeva. Aplikujte zkušební nátěr na kousek dřeva, abyste zjistili, zda je odstín Obarvený laku vyhovující. Konečný odstín povrchu závisí na typu dřeva, tvrdosti dřeva, původního přírodního odstínu a počtu aplikací. První nátěr tónovaného laku vždy naředte od 20 do 30%. Požadovaný odstín a stupeň lesku se obvykle dosáhne po aplikaci 2 vrstev. Lak nanášejte na celý povrch bez přerušení, abyste předešli vzniku tmavších spojů.

ÚDRŽBA: Ne dřív než 1 měsíc po natírání: Povrch čistěte s neutrálním (pH 6-8) čisticím prostředkem s měkkým štětcem, houbou nebo hadrem. Povrch nenechávejte mokré. Velmi znečištěné povrchy čistěte s jemně alkalickým (pH 8-10) čisticím prostředkem s mopem, houbou nebo hadrem. Důkladně opláchněte vodou.

Údržbu nátěru můžete provádět s Panel Ace, nebo s podobným vodouředitelným lakem.

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních předpisů. Tekutý odpad likvidujte podle místních předpisů.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST KLASIFIKACE podle EC směrnice 99/45 / EC

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. S výrobkem manipulujte opatrně. Zabraňte dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování výparů / spreje. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

Výrobce: Tikkurila Oyj, POBox 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel. : +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace Vantaa, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com,www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřiká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.