


- ⇒ Exteriér
- ⇒ Dřevěné obložení a ploty
- ⇒ Vydatnost až 14 m²/litr



INFORMACE O PRODUKTU	
Použití	Dulux Trade Classic Select Woodstain je rozpouštědlová tónovatelná tenkovrstvá lazura na dřevo v exteriéru. Krémová konzistence produktu ulehčuje aplikaci, lépe se roztírá a více penetruje do dřeva. Na povrchu vytváří trvanlivou vrstvu s matným vzhledem, která se neloupe a je odolná vůči vlhkosti, UV záření a nepřízní počasí. Nátěr zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva a poskytuje až šestiletou ochranu.
Barevné odstíny	Výběr z palety 60 odstínů. Poznámka: <i>Informace o aktuální nabídce barev najdete v platném ceníku na webových stránkách nebo v dalších materiálech dostupných na prodejních místech. Výsledný odstín nátěru se může mírně lišit podle typu natřeného povrchu. Reklamacce barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, byl-li před reklamací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován.</i>
Balení	<i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledný vzhled: Matný. • Určení: Pro venkovní použití na hladce ohoblované dřevěné součásti i nahrubo nařezané stavební dřevo.
Základní složení	<ul style="list-style-type: none"> • Pigment: organické a anorganické pigmenty • Pojivová složka: Alkydová pryskyřice • Rozpouštědlová báze
Hustota	0,921 g/cm ³
VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 399 g/l VOC
Zasychání	Nátěr je suchý na dotek po 3 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 14–24 hodinách. <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>


Počet vrstev	2–3 vrstvy
Teoretická vydatnost	Až 14 m ² /l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.
Ředidlo	Běžné syntetické ředidlo.
Doba použitelnosti	5 let od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí komponenty.
Příprava podkladu	<ol style="list-style-type: none"> Povrch musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a jiných nečistot. Povrch napadený plísněmi očistěte pomocí špachtle a pokud nelze odstranit příčinu plesnivění, použijte odpovídající fungicidní prostředek. Nerovnoměrné povrchy před nátěrem přebruste.
Natírání	<ul style="list-style-type: none"> Podmínky natírání: Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +5 až +25 °C. Relativní vlhkost by měla být nižší než 85 %. Doporučené způsoby natírání: Štětcem: ideální je štětec se syntetickým vláknem. <i>Barva není určena k aplikaci stříkáním.</i> Parametry vrchního (konečného) nátěru: Barvu aplikujte ve 2–3 vrstvách v intervalu 14–24 hodin. Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy. Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování. <p><i>Poznámka</i> <i>Při renovačním nátěru povrchu, který je v dobrém stavu a podobném odstínu, mohou stačit 1–2 vrstvy.</i></p>
Čištění malířského nářadí	Po skončení natírání odstraňte z nástrojů co nejvíce barvy, poté je umyjte běžným syntetickým ředidlem. Na odstranění nečistot způsobených malováním použijte běžné saponáty. Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potravin.

DALŠÍ INFORMACE

Skladování a přeprava	<ul style="list-style-type: none"> Skladování: Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +25 °C, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><i>Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Přeprava: Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. Přepravovat krytými dopravními prostředky. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i>
Bezpečnostní zásady	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku
Péče o životní prostředí	<p>Díky výběru správných obalových materiálů používaných při výrobě Dulux Trade Classic Select Woodstain jsme v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) snížili emise skleníkových plynů o 25 % (vyjádřeno v ekvivalentu CO₂).</p>  <p>Nízký obsah těkavých organických sloučenin .</p>
Doplňkové informace	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnost a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuelní práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>Se připomínkami a dotazy se prosím obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí-pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
Datum aktualizace	srpen 2013