

- ⇒ Velmi odolný povrch
- ⇒ Vynikající rozliv
- ⇒ Vydatnost až 16 m²/litr



INFORMACE O PRODUKTU	
Použití	Dulux Trade Satin Finish je rozpouštědlový krycí email prémiové kvality na bázi alkydových pryskyřic s elegantním saténovým vzhledem a univerzálním použitím v interiéru a exteriéru. Vyznačuje se vynikající kryvostí a odolností proti otěru a ušpinění, díky obsahu teflonu je vysoce houževnatý. Nátěr odolává střednímu chemickému zatížení a teplotám do 90 °C, proto je možné jej použít i na nátěry topných těles.
Barevné odstíny	<p>Výběr z palety více než 16 000 odstínů.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báze light • Báze medium • Báze extra deep <p>Poznámka: <i>Druh báze je určen automaticky v systému výběru barev Dulux a závisí na hloubce barvy a jejím odstínu.</i> <i>Informace o aktuální nabídce barev najdete v platném ceníku na webových stránkách nebo v dalších materiálech dostupných na prodejních místech.</i> <i>Výsledný odstín nátěru se může mírně lišit podle typu natřeného povrchu. Reklamací barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, byl-li před reklamací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován.</i></p>
Balení	<i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalozích nebo letáčích o produktech.</i>
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledný vzhled: Saténový. • Určení: Pro vnitřní i venkovní použití na dřevo, kov a některé druhy plastů. • Odolnost proti působení tepla: Barva je odolná teplotám do 90 °C, je tedy vhodná k natírání vyhřívaných ploch, např. topení. • Ostatní: Vysoká odolnost proti otěru, poškrábání a ušpinění. Střední chemická odolnost. Odolává pravidelnému mytí. Dlouhodobě zastíněné plochy mohou u bílých a světlých odstínů vykazovat barevné změny (lehké zažloutnutí).
Základní složení	<ul style="list-style-type: none"> • Pigment: organické a anorganické pigmenty • Pojivová složka: alkydová pryskyřice


	<ul style="list-style-type: none"> Rozpouštědlová báze
Hustota	0,942 g/cm ³
VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 299 g/l VOC
Zasychání	Nátěr je suchý na dotek po 4–6 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 16–24 hodinách. <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Počet vrstev	1–2 vrstvy
Teoretická vydatnost	Až 16 m ² /l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.
Ředidlo	Lakový benzín.
Doba použitelnosti	2 roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí komponenty.
Příprava podkladu	<ol style="list-style-type: none"> Natíraný povrch zbavte odlupující se staré barvy, veškerých vápenných nátěrů, lepidel, mastnoty, plísni a dalších nečistot omezujících přilnavost nátěru. Podklad přebruste a oprašte. Nerovnosti vyhladte vhodným tmelem. Naneste vhodný základní nátěr: <ol style="list-style-type: none"> Kovové povrchy doporučujeme ošetřit základovou barvou z portfolia AkzoNobel Universal Základ. Dřevěné povrchy doporučujeme ošetřit impregnačním nátěrem z portfolia AkzoNobel Xyladecor Xylamon HP a/nebo základovou barvou Luxol Základní barva na okna. Na bezvadné, dobře přilnavé a jednotné povrchy naneste Dulux Trade Satin Finish rovnou.
Natírání	<ul style="list-style-type: none"> Podmínky natírání: Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +5 až +30 °C. Relativní vlhkost by měla být nižší než 85 %. Doporučené způsoby natírání: Štětcem: ideální je štětec se syntetickým vláknem. Válečkem z přírodního rouna o délce rouna 10–18 mm nebo válečkem Dulux. Barvu je možné nanášet i vysokotlakým stříkáním. Volba parametrů při stříkání závisí na individuálních potřebách a vlastnostech zařízení a měly by jí předcházet technické zkoušky.

	<ul style="list-style-type: none"> Parametry vrchního (konečného) nátěru: Barvu aplikujte v 1–2 vrstvách v intervalu 16–24 hodin. Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy. Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování.
Čištění malířského nářadí	<p>Po skončení natírání odstraňte z nástrojů co nejvíce barvy, poté je umyjte lakovým benzínem. Na odstranění nečistot způsobených malováním použijte běžné saponáty.</p> <p>Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potravin.</p>

DALŠÍ INFORMACE

Skladování a přeprava	<ul style="list-style-type: none"> Skladování: Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +30 °C, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. <i>Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.</i> Přeprava: Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavce 7 a 14.</i>
Bezpečnostní zásady	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku
Péče o životní prostředí	<p>Díky výběru správných obalových materiálů používaných při výrobě Dulux Trade Satin Finish jsme v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) snížili emise skleníkových plynů o 25 % (vyjádřeno v ekvivalentu CO₂).</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Nízký obsah těkavých organických sloučenin.</p> </div>
Doplňkové informace	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnost a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuelní práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>Se připomínkami a dotazy se prosím obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí–pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: right;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA</p>



TECHNICKÝ LIST

DULUX TRADE SATIN FINISH

	Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle
Datum aktualizace	Srpen 2013